

## Нормативы расхода шлифовальных шкурок на бумажной и тканевой основах в мебельном производстве

Наименование операций	Номер зернистости шлифовальных шкурок	Расход на 1 м <sup>2</sup> шлифуемой поверхности, м <sup>2</sup> , шкурки			
		на бумажной основе С, D, E плотностью 120...200 г/м <sup>2</sup>		на тканевой основе (на животных мездровых клеях)	
		Щитовые детали	Брусковые детали и профильные поверхности	Щитовые детали	Брусковые детали и профильные поверхности
Шлифование поверхности под облицовывание	Р 24 – Р 36	0,020/ –	0,020/ –	0,010/ –	0,010/ –
	Р 60 – Р 100	0,010/ –	0,010/ –	0,008/ –	0,008/ –
	Р 120 – Р 150	0,010/ –	0,010/ –	0,007/ –	0,007/ –
<b>Итого</b>	-	0,040/ –	0,040/ –	0,025/ –	0,025/ –
Шлифование поверхностей деталей под отделку облицованных: древесиной бука, дуба, ясеня, березы	Р 60	0,036/0,040	0,040/0,044	0,024/0,027	0,027/0,030
	Р 120 – Р 150	0,031/0,035	0,035/0,038	0,021/0,023	0,023/0,025
	Р 180	0,023/0,025	0,023/0,025	0,015/0,017	0,017/0,019
<b>Итого</b>	-	0,090/0,100	0,0100/0,110	0,060/0,067	0,067/0,074
Шлифование поверхностей деталей под отделку облицованных: древесиной ореха, красного дерева	Р 60 – Р 100	0,032/0,036	0,036/0,040	0,021/0,024	0,024/0,027
	Р 120 – Р 150	0,028/0,031	0,031/0,035	0,019/0,021	0,021/0,023
	Р 180	0,020/0,023	0,023/0,025	0,013/0,015	0,015/0,017
<b>Итого</b>	-	0,080/0,090	0,090/0,100	0,053/0,060	0,060/0,067
Шлифование после влажного крашения	Р 180 – Р 220	0,015/0,016	0,016/0,017	0,010/0,011	0,011/0,012
Шлифование после грунтования и шпатлевания: грунтовкой на синтетических смолах, нитрокарбамидной грунтовкой нитрошпатлевкой	Р 220 – Р 240	0,018/0,019	0,019/0,020	0,012/0,013	0,013/0,014
	Р 180 – Р 220	0,018/0,019	0,019/0,020	0,012/0,013	0,013/0,014
Шлифование нитролаков: сухим способом влажным способом	Р 240 – Р 280	0,010/0,012	0,011/0,013	0,007/0,008	0,007/0,009
	Р 240 – Р 280	0,030/0,036	0,036/0,042	0,020/0,024	0,024/0,028
	Р 320	0,020/0,024	0,024/0,028	0,013/0,016	0,016/0,019
<b>Итого</b>	-	0,050/0,060	0,060/0,070	0,033/0,040	0,040/0,047
Шлифование парафинсодержащих полиэфирных лаков и эмалей	Р 240 – Р 280	0,120/ –	–	–	–
	Р 320	0,170/ –	–	–	–
<b>Итого</b>		0,290/ –	–	–	–